


Rigips ProFinish



Opis proizvoda

ProFinish je fina, sintetička glet masa za unutrašnju primjenu.

ProFinish se koristi za potpuno prekrivanje gipskartonskih površina, betona, grubih, neravnih i drugih površina.

Vazdušno-sušivi proizvod.

Boja: približno bijela.

Prednosti

ProFinish se može nanositi ručno ili mašinski, veoma je gladak, vrlo lako se obrađuje, brusi i ima dugo vrijeme obrade.

Primjena

Preporučuje se za potpuno pokrivanje gipskartonskih površina sa kvalitetom gletovanja Q3-Q4 preko svih ispunjivača, popunjavanje rupa, pukotina i izravnavanje neravne površine kao i za malterisanje betona i svih drugih podloga. Suši se na vazduhu. Prije postavljanja tapeta važno je da koristite osnovni premaz (Rikombi-Grund). Vrijeme sušenja ovisi o klimatskim uslovima. Ne miješati sa drugim materijalima.

Uslovi za primjenu

Temperatura materijala i podloge mora biti iznad +5 ° C.

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha i bez prašine.

Obrada

Miješanje materijala: cca.2,2-2,5kg ProFinish praha usuti u 1 litru čiste vode i ostaviti da odstoji oko 3 minute. Nakon toga miješati ručno ili sa električnim mikserom (mala brzina) dok smjesa ne ostane bez grudvica (hladna voda usporava, a topla voda ubrzava proces).

ProFinish se može bez problema dodavati u već zamješanu smjesu. Ako se ostavlja na duže vrijeme, smjesu morate pokriti tankim slojem vode. Po nastavku rada ne morate ukloniti tanki sloj vode sa vrha, ali dodajte još ProFinish praha i onda smjesu promješajte. ProFinish je vazdušno-sušivi materijal.

Zaglađivanje:

ProFinish možete koristiti kao fini završni sloj za sve površine, a posebno za beton, gipsane i krečno-cementne površine.
Q3: Pokrijte cijelu površinu tankim slojem, lagano uklonite višak materijala i zatvorite pore.
Q4: Pokrijte cijelu površinu debljinom sloja od min. 2 mm.

Standard kvalitete

Q3 – Q4

EN-klasifikacija

CE 2A – EN 13963 – A1– NPD

Podaci o proizvodu

Odnos miješanja	oko 2,2 – 2,5 kg / 1 L vode
Vrijeme za obradu	oko 3 dana.
Debljina nanosa	0 – 3 mm
Potrošnja	~1,2kg/m ² /mm
Klasa vatrootpornosti	A1
Otpornost na difuziju	μ = 10
Otpornost na savijanje i čvrstoća	Prema normi: EN 13963
Pakovanje	25 kg
Skladištenje	
Rok trajanja: Praktikuje izmjene zalihe i koristite u roku od 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Otvorene vreće koristite unutar 3 mjeseca. Zaštititi od smrzavanja –skladištiti između +2°C i +30°C.	

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Predstavništvo u BiH
 Paromlinska 34
 71000 Sarajevo, BiH
 Tel/Fax: +387 (0) 33 660 380
 e-mail: rigipsbh@bih.net.ba
 www.rigips.ba

Unutrašnja



primjena

Ručna / Mašinska



upotreba

Vrijeme sušenja



oko 24 h

Debljina nanosa



0 – 3 mm

Potrošnja



ca.1,2 kg/m²/mm

Standard kvalitete



Q3-Q4