

## Rigips RIMANO Multi



### Opis proizvoda

RIMANO Multi je gipsani nivelacioni malter za unutrašnje radove a posebno za renoviranja.

Sastojci: suha mješavina gipsa, hidratizirani kreč i perlit te aditivi za poboljšanje obradivosti.

### Prednosti

RIMANO Multi je ručni malter za ravnanje po čistim, suhim i upijajućim podlogama. Visoka kvaliteta prijanjanja i površinske glatkoće. Izuzetno velike paropropusnosti te je stoga izvrstan regulator vlage iz zraka u prostoriji. Lako se nanosi- visokih preformansi malterisanja te ima veliku pokrivnu moć.

### Primjena

RIMANO Multi je pogodan za ručno malterisanje betona (za glatke betonske površine koristiti Rikombi-Kontakt), čvrste cigle, zidova i stropova sa zdravom vlažnosti uključujući kupaona i kuhinjska područja (grupa W3). Pogodan je renoviranja i kao podloga za keramiku.

### Uslovi za korištenje

Zrak, materijal i podloga moraju imati najmanje +5°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha i bez prašine. Osigurati da je podloga čista i bez ostataka ulja.


### Priprema

Za jako upijajuće površine koristiti Rikombi-Grund kao prvi premaz. To ovisi od debljine nanosa ali se preporučuje i za različito upijajuće podloge od cigle. Za slabo upijajuće površine nije potreban grund dok je za velike betonske površine neophodno koristiti Rikombi-Kontakt za poboljšanje vezivanja podloge i materijala.

### Rukovanje

Dodati približno 1,5 kg RIMANO Multi u 1 litar čiste vode i ostaviti da djeluje oko 3 minute. Lagano mješati ručno ili električnim mikserom (mala brzina) dok smjesa ne ostane bez grudvica. Nanesite RIMANO Multi u jednom koraku na zid. Nanosite sloj vertikalno i horizontalno sa gletaricom. Nakon sušenja osnovnog sloja koristite završni sloj (Rimano Glet XL) za završnu obradu površine.

### EN-klasifikacija

 EN 13279-1- A1- B6/20/2  
Klasifikacija zahtjeva prema ChemG/ChemV.

### Podaci o proizvodu

<b>Omjer</b>	ca. 1,5 kg / 1 L water
<b>Vrijeme obrade</b>	ca. 120 min.
<b>Debljina nanosa</b>	Zid: min. 6mm Strop: min. 6mm Keramika: 10mm Lake ploče: 15mm
<b>Potrošnja</b>	ca. 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Čvrstoća</b>	Čvrstoća na pritisak: > 2,5 N/mm <sup>2</sup> Otpornost savijanju: > 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Fizičke karakteristike</b>	Otpornost difuziji: μ=10
<b>Otpornost na vatru</b>	A1
<b>Čvrstoća i sila napreznja spoja</b>	Prema EN 13279-1
<b>Pakovanje</b>	20 kg
<b>Skladištenje:</b> Rok trajanje: Osigurati kruženje zalih i koristiti u roku 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Otvorene vreće koristiti unutar 3 mjeseca. Zaštititi od smrzavanja. Čuvati između +2 i +30 °C.	

Za ostale informacije:

**Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH**  
Predstavništvo za BiH,  
Paromlinska 34, 71000 Sarajevo  
Tel/fax: + 387 33 660 380  
e-mail: rigipsbh@bih.net.ba  
[www.rigips.ba](http://www.rigips.ba)

Unutrašnja



Primjena

Ručno



Rukovanje

ca. 120 min



Vrijeme obrade

5 – 50 mm



Debljina nanosa

ca.0,85 kg/m<sup>2</sup>/mm



Potrošnja

Informacije u ovoj publikaciji se temelje na našim sadašnjim tehničkim znanjima i iskustvima. S obzirom na mnogo faktora koji mogu utjecati na obradu i primjenu naših proizvoda, ovi podaci ne oslobađaju korisnika naših proizvoda od odgovornosti obavljanja svoje kontrole i ispitivanja, jer predstavljaju samo opšte smjernice. Oni ni ne podrazumijevaju bilo kakvo pravno obavezujuće osiguranje određenih svojstava ili prikladnosti za određenu primjenu. To je odgovornost onih kojima isporučujemo naše proizvode kako bi se osiguralo da se poštuju bilo kakvih vlasničkih prava i postojećih zakona i propisa. Zadržavamo pravo na promjenu u interesu tehničkih napredaka bez prethodne najave.